

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

TIL KONTROL AF OVERFLADESPÆNDINGEN

arcospray 38 testblæk er en testvæske med en overfladespænding på 38 mN/m. Den er udviklet til hurtigt at kunne afgøre, om overfladen er fedtfri, da man kan antage, at alt over denne værdi er fedtfrit. Efter påføring kan arcospray 38 fjernes helt uden at efterlade rester ved hjælp af termisk stråling - infrarød. Testede dele kan fortsat bruges. Ikke kun store områder, men også meget små områder, såsom kædeled, kan nemt og hurtigt vurderes med arcospray 38.



Varenr 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J


Overfladespændingsværdi nået

38 mN/m • 38 dyn/cm

Nøjagtighed: +/- 1 mN/m

Erhältlich in Sprayflasche

3,4 fl oz / 100 ml



Overfladespændingen bestemmes ved, at der sprøjtes testblæk på de overflader, der skal vurderes

Anvendelse:

Vend sprayflasken mod testområdet i en afstand på ca 15 cm

- Spray 2 til 4 gange

Resultat:

Hvis testblækket trækker sig sammen, er testoverfladens overfladespænding lavere end 38 mN/m.

Forbliver det påførte blæk uforandret, har overfladespændingen nået en værdi på 38 mN/m eller lidt højere.

Overfladespændingsværdi ikke nået

- Optimal til meget små og store områder
- Let at bruge
- Ikke giftig
- Ikke sundhedsskadelig
- Ikke skadelig for miljøet
- Restfri test af overflader
- Nem påføring af arcospray blækket
- Resultatet er synligt inden for 2 sekunder
- Berøringsfri test af overflader

