

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

PINTAJÄNNITYKSEN TARKASTUKSEEN



Tuotenro. 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Pintajännityksen arvo on saavutettu

38 mN/m • 38 dyn/cm

• **Tarkkuus** +/- 1,0 mN/m

Saatavana suihkepullossa

3,4 fl oz / 100 ml



Testimuste arcospray 38 on testausneste, jonka pintajännitys on 38 mN/m. Se kehitettiin, jotta voitaisiin nopeasti selvittää, onko pinta rasvaton, koska voidaan olettaa, että tästä arvosta alkaen pinta on rasvaton. arcospray 38 -neste voi poistaa levittämisen jälkeen ongelmitta ja ilman jäämiä käyttäen lämpösäteilyä – infrapuna. Tarkastettuja osia voidaan käyttää jälleen. Suurten pintojen lisäksi arcospray 38 -nesteellä voidaan arvioida helposti ja nopeasti myös hyvin pienet pinnat, kuten ketjunivelet.



Pintajännitys määritetään suihkuttamalla testimustetta arvioitaville pinnoille


Käyttö:

- Pidä suihkupulloa suunnattuna tarkastettavaan pintaan n. 15 cm etäisyydellä
- Suihkuta 2–4 kertaa

Tulos:

Jos testimuste vetäytyy kokoon, tarkastettavan pinnan pintajännitys on alle 38 mN/m.

Jos suihkutettu mustekuvio pysyy muuttumattomana, on saavutettu pintajännityksen arvo 38 mN/m tai hieman korkeampi.



Pintajännityksen arvoa ei ole saavutettu

- Optimaalinen erittäin pienille ja suurille pinnoille
- Helppo käyttää
- Ei myrkyllistä
- Ei terveydelle haitallista
- Ei ympäristölle haitallista
- Pintojen testaus ilman aineen jäämiä
- arcospray-muste on helppo suihkuttaa pintaan
- Tulos näkyvässä 2 sekunnin sisällä
- Pintojen kosketukseton testaus

