

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

Для проверки поверхностного натяжения

Тестовые чернила arcospray 38 — это тестовая жидкость с поверхностным натяжением 38 мН/м. Они были разработаны, чтобы быстро определить, обезжирена ли поверхность, так как предполагается, что достижение вышеупомянутого значения свидетельствует о том, что поверхность не содержит жира. После нанесения чернила arcospray 38 можно очистить без остатка с помощью инфракрасного излучения. Проверенные части можно использовать дальше. С помощью arcospray 38 можно просто и быстро проверить не только большие, но и очень маленькие поверхности, например, звенья цепи.



Номер изделия 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J


Значения поверхностного натяжения достигнуто

38 mN/m • 38 dyn/cm

Точность +/- 1,0 мН/м

Поставляется в виде спрея

3,4 fl oz / 100 ml



Чтобы определить поверхностное натяжение, тестовые чернила распыляются на соответствующие поверхности

Применение:

- Держите спрей на расстоянии прим. 15 см от проверяемой поверхности
- Опрыскать 2-4 раза

Результат:

Если тестовые чернила собираются в капельки, поверхностное натяжение проверяемой поверхности меньше чем 38 мН/м.

Если распыленные тестовые чернила остаются неизменными, достигнуто значения поверхностного натяжения 38 мН/м или немного высшего.

Значения поверхностного натяжения не достигнуто

- Оптимально подходят для очень маленьких и больших поверхностей
- Простое применение
- Не ядовиты
- Не вредны для здоровья
- Не вредны для окружающей среды
- Проверка поверхностей без остатка
- Простое нанесение чернил arcospray
- Видимый результат уже через 2 секунды
- Бесконтактная проверка поверхностей

