

# arcotest®

Made in Germany

## arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

### ZA PREIZKUŠANJE POVRŠINSKE NAPETOSTI



Št. art. 40.80238.0  
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

**Vrednost površinske napetosti je dosežena**

**38 mN/m • 38 dyn/cm**

**točnost** +/- 1,0 mN/m

**Na voljo** v razpršilniku

**3,4 fl oz / 100 ml**



Preizkusno črnilo »arcospray 38« je preizkusna tekočina s površinsko napetostjo 38 mN/m. Razvito je bilo za hitro ugotavljanje, ali je površina brez maščob, saj se od navedene vrednosti naprej lahko domneva, da na površini ni maščob. Po nanosu lahko črnilo »arcospray 38« očistite s toplotnim sevanjem, namreč z infrardečo svetlobo, ne da bi pri tem pustili kakršne koli ostanke črnila. Preizkušeni deli se lahko uporabljajo še naprej. S preizkusnim črnilom »arcospray 38« je mogoče enostavno in hitro oceniti ne le velike površine, temveč tudi zelo majhne površine, kot so členi verig.



**Določanje površinske napetosti se izvede s pršenjem preizkusnega črnila na površine, ki jih je treba oceniti.**


#### Uporaba:

- Razpršilnik držite ob površini za preizkušanje na razdalji približno 15 cm
- razpršite 2 do 4 x

#### Rezultat:

Če se preizkusno črnilo skrči, je površinska napetost površine za preizkušanje manjša od 38 mN/m.

Če ostane razpršeno črnilo nespremenjeno, je dosežena vrednost površinske napetosti 38 mN/m ali malo višja.



**Vrednost površinske napetosti ni dosežena**

- Optimalno za zelo majhne in večje površine
- preprosta uporaba
- nestrupeno
- ne škoduje zdravju
- neškodljivo za okolje
- preizkušanje površin brez ostankov
- enostavno razprševanje črnila arcospray
- rezultat viden v roku 2 sekund
- brezstično preizkušanje površin

