

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

FÖR KONTROLL AV YTSPÄNNINGEN

Testbläcket arcospray 38 är en testvätska med en ytspänning på 38 mN/m. Det har utvecklats för att snabbt kunna fastställa om ytan är fettfri eftersom man kan anta att från detta värde föreligger fettfrihet. arcospray 38 kan efter applicering rengöras med värmestrålning – infraröd – utan rester. Kontrollerade delar kan användas igen. Inte bara stora ytor, utan även mindre ytor, som kedjelänkar, kan bedömas enkelt och snabbt med hjälp av arcospray 38.



Art. nr. 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Värdet på ytspänningen har uppnåtts

38 mN/m • 38 dyn/cm
Noggrannhet +/- 1,0 mN/m
Levereras i sprayflaska
3,4 fl oz / 100 ml



Bestämningen av ytspänningen sker genom att spraya på testbläcket på ytor som ska bedömas

Användning:

- Håll sprayflaskan mot testytan med ett avstånd på ca 15 cm
- Spraya 2 till 4 gånger

Resultat:

Om testbläcket dras samman är testytans ytspänning lägre än 38 mN/m.

Om det applicerade bläcket förblir oförändrat har värdet 38 mN/m på ytspänningen uppnåtts exakt eller något högre.

Värdet på ytspänningen har inte uppnåtts

- Optimalt för mycket små och stora ytor
- Enkel hantering
- Inte giftigt
- Inte hälsoskadligt
- Inte miljöskadligt
- Restfri testning av ytor
- Enkel sprayapplicering av arcospray bläck
- Resultatet är synligt inom två sekunder
- Beröringsfri testning av ytor

